



Dato: 01/03 2020

Soudal B-fugemasse Eco

Revision: 20200316

Side 1 af 2

Tekniske data

Base	Vegetabiliske olier
Hærdning	Oxidativ tørring
Konsistens	Pasta, der er nem at sprøjte
Skind dannelse* (20°C / 65% R.H.)	Inden for 24 timer
Tørhed for volumen	99%
Tæthed	1,75 g/ml
Temperatur resistens	-20°C → +80°C
Påføringstemperatur	+1°C → +30°C

(*) Disse værdier kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer såsom temperatur, fugt og type underlag.

Produktbeskrivelse

Soudal B fugemasse Eco er en elastisk, 1-komponent fugemasse baseret på syntetiske bindingsmidler og vegetabiliske olier.

Egenskaber

- Meget let at anvende
- Danner en tynd elastisk overflade og er selvreparerende
- God vedhæftning til de fleste materialer
- Overmal bar efter 24 timer
- Lugtfri
- Miljøvenlig

Applikationer

Fugemasse til fuger i murværk, installation af dør- og vinduesrammer, vindueskarme.

- Til installation af enkelt glas i vinduesrammer af træ, beton og stål så som i drivhuse.
- Tætning af samlinger i bus- og containerbyggerier
- Reparation og renovering af tage og tagrender.

Emballage

Farver: Hvid (RAL9010)

Emballage: 600 ml foliepose

Holdbarhed

12 måneder i uåbnede pakker. Opbevaring tørt og køligt ved temperaturer +15°C og +25°C.

Underlag

Materiale: På alle almindelige byggematerialer såsom mursten, beton, metaller, træ. Træoverflader skal primes.

Overflade: Rengør, tør, fri for støv og fedt. Vi anbefaler en indledende vedhæftningstest på hver overflade før påføring.

Påføring

Påføringsmetode: Med manuel, akku- eller pneumatisk pistol.

Rengøring: Rengør med Soudal Surface Cleaner umiddelbart efter brug (før hærdning).

Finish: udglat fugen med sæbe blanding eller Soudal Perfect Finish før tørring.

Reparation: Med det samme materiale

Bemærkninger

Ved overmaling kan der være forsinkelse i malingens tørretid (vi anbefaler, at der udføres en kompatibilitetstest før påføring)

- Må ikke anvendes i applikationer, hvor kontinuerlig vandgennemstrømning er mulig.
- Overmal bar med de fleste farver.
- Malingen skal være elastisk nok til at blive anvendt på en plast fugemasse.
- I betragtning af den brede vifte af tilgængelige malinger, anbefaler vi at der foretages en kompatibilitetstest før påføring.

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt i denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.

**Dato: 01/03 2020**

Soudal B-fugemasse Eco

Revision: 20200316

Side 2 af 2

- Ikke egnet til tætning af isolerende glas eller sikkerhedsglas.
- Ikke egnet til fuger i betonelementer, metaldele eller indgangspartier
- Må ikke anvendes mod natursten som marmor, granit mv. Brug Soudal Silirub+ S8800 til disse typer applikationer.

Miljøstandarder:

Kontakt Soudal Danmarks kontor for at få opdaterede oplysninger om den pågældende miljøorganisations status.

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt i denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.